

Le fini et les couleurs uniques du nouveau pavé Senzo[™] en font un produit hors norme. Sa surface monochrome est fine, homogène et sans artifice. Il crée des aménagements linéaires à la fois sobres et brillants, d'une élégance contemporaine et intemporelle. Le pavé Senzo est adapté aux entrées d'autos, aux allées et terrasses. Sa surface antidérapante et résistante aux taches est le choix parfait pour tous les propriétaires, designers et architectes paysagistes soucieux de créer des environnements admirables qui resteront beaux longtemps.



2¾" x 8" x 8"
70 x 200 x 200mm



2¾" x 8" x 16"
70 x 200 x 400mm



2¾" x 16" x 16"
70 x 400 x 400mm

Couleurs disponibles



Castano



Nuvola



Crema

Couleurs sur mesure



*Bianco



*Grigio



*Mediterano

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS DISPONIBLES																
	Pavé(s)	Métrique	Impérial	60mm (2 $\frac{3}{8}$ ")			70mm (2 $\frac{3}{4}$ ")			80mm (3 $\frac{1}{8}$ ")			100mm (4")			150mm (6")			
SENZO™		200 x 200mm	8" x 8"				P	■	A										
		200 x 400mm	8" x 16"				P	■	A										
		400 x 400mm	16" x 16"				P	■	A										

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS SUR MESURE																	
	Pavé(s)	Métrique	Impérial	60mm (2 $\frac{3}{8}$ ")			70mm (2 $\frac{3}{4}$ ")			80mm (3 $\frac{1}{8}$ ")			100mm (4")			150mm (6")				
SENZO™		100 x 100mm	4" x 4"				P	■	A											
		100 x 200mm	4" x 8"				P	■	A											
		100 x 300mm	4" x 12"										P	■	A					
		100 x 400mm	4" x 16"										P	■	A					
		150 x 150mm	6" x 6"				P	■	A											
		150 x 200mm	6" x 8"																	
		150 x 300mm	6" x 12"				P	■					P	■	A					
		150 x 600mm	6" x 24"				P	■	A											
		200 x 200mm	8" x 8"				P	■					P	■	A					
		200 x 400mm	8" x 16"										P	■	A					
		200 x 600mm	8" x 24"										P	■	A					
		300 x 300mm	12" x 12"				P	■					P	■						
		300 x 600mm	12" x 24"										P	■						
		300 x 900mm	12" x 36"				P	■	A				P	■	A					
		400 x 400mm	16" x 16"										P	■	A					
		400 x 600mm	16" x 24"										P	■	A					
		450 x 900mm	18" x 36"										P	■	A					
	600 x 600mm	24" x 24"										P	■							
	900 x 900mm	36" x 36"										P	■	A						

LÉGENDE : P = Palette une dimension M = Palette mixte
 A-B-C-D = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

TYPE DE CHANFREIN



Informations techniques

Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm
- Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
- Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm

Pour l'absorption et la résistance à la compression :

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :

- Résistance au gel-dégel : résistant à 50 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

Pour la durabilité à l'abrasion

Largeur des joints : 2 mm

Type de chanfrein : Aucun chanfrein (voir p.2 le type de chanfrein applicable).

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.

ENDURACOLOR™ PLUS : Les finis architecturaux EnduraColor™ Plus assurent beauté et durabilité grâce à un alliage unique d'ingrédients de qualité supérieure. Un savant mélange de minéraux, tels que le granit et le quartz, est incorporé à la surface de chaque pavé et combiné à des pigments de couleur qui résistent aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques d'une durabilité exceptionnelle.

EASY CLEAN™ : Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que des taches ne s'incruster.

Information LEED

Crédits potentiels pour l'utilisation :

- | | |
|--|-----------|
| • Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur :
Éléments autres que les toitures | + 1 point |
| • Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % | + 1 point |
| • Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux: 10 % | + 1 point |
| • Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % | + 1 point |

Les matériaux de pavage des pavés Senzo™ peuvent être éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux :

Contenu recyclé (MR 4.1) :

- Contenu recyclé après consommation : 0 %
- Contenu recyclé post-industriel : 48.45 %

IRS (Indice de réflectance solaire)

Les résultats d'essai ont été mesurés conformément à la norme ASTM C1549-04, *Méthode d'essai standard pour la détermination de réflectance solaire près de la température ambiante à l'aide d'un réflectomètre portable solaire.*

	Cremo	Mediterano
• Indice de réflectance	49	38