



# ARCANA™

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™



MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE  
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

	23 7/8" x 23 7/8"	17 7/8" x 23 7/8"
		
	23 7/8" x 23 7/8" 606 x 606 mm	17 7/8" x 23 7/8" 454 x 606 mm
Épaisseur / Thickness	2" (50.8 mm)	2" (50.8 mm)
Rangs par palette / Layers per bundle	-	-
Surface par palette / Area per bundle	72 pi <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> (6.61 m <sup>2</sup> )	54 pi <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> (5.02 m <sup>2</sup> )
Surface par rang / Area per layer	-	-
Poids par palette / Weight per bundle	1728 lb (784 kg)	1329 lb (603 kg)
Unités par palette / Units per bundle	18	18

COULEURS / COLORS	CODES	
Corvara	ARC24X2450-COR	ARC18X2450-COR
Modena	ARC24X2450-MOD	ARC18X2450-MOD
Vivanto	ARC24X2450-VIV	ARC18X2450-VIV



Corvara



Modena



Vivanto



**REMPLISSAGE / JOINTING** : Dû à son ratio d'aspect de 11.9, Rocvale recommande de ne pas utiliser de plaque vibrante mais plutôt un maillet pour l'installation du produit Arcana. Lire les recommandations de remplissage des joints de la page 113 à 115. Contactez Rocvale pour plus d'information. / With his aspect ratio of 11.9, Rocvale recommends that you do not use a plate compactor to compact. Use a soft face hammer instead. Read the joint filling sand advisory from page 113 to 115. Contact Rocvale for information.

**ENDURACOLOR™ PLUS** : Assure beauté et durabilité grâce à un alliage unique d'ingrédients de qualité supérieure, résiste aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes, textures de surface ultra-réalistes, durabilité exceptionnelle. / Promise long-lasting beauty through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients, hold fast under UV light and extreme weather conditions, ultra-realistic surface textures, exceptionally durable.

**EASY CLEAN™** : Protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que les taches ne s'incrument. Integral surface protection that allows for easier cleanup of spills when they happen and before a stain can develop.

Les Arcana sont emballés à la verticale. Faire preuve de précaution lors du déballage des palettes. / Arcana are palletized vertically. Be careful when opening them.



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	<b>Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tolérance hauteur : +/- 3 mm</li> <li>Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm</li> <li>Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm</li> </ul>	<b>Exceeds Canadian standard CSA A231.2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Height tolerance: +/- 3 mm</li> <li>Length tolerance: -1 mm to 2 mm</li> <li>Width tolerance: -1 mm to 2 mm</li> </ul>
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance à la compression : plus de 50 MPa</li> <li>Moyenne d'absorption : 5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compressive strength: more than 50 MPa</li> <li>Average absorption: 5 %</li> </ul>
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	0 mm	0 mm
Type de chanfrein / Chamfer type	3 mm, micro chanfrein 45° 	3 mm, micro chamfer 45° 

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

INFORMATIONS LEED / LEED INFORMATION		
Approvisionnement et exploitation / Supply and operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvisionnement en matières premières et exploitation +1 point</li> <li>Pratiques d'exploitation exemplaires +1 point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supply of raw materials and exploitation +1 point</li> <li>Best operating practices +1 point</li> </ul>
Information des composantes des produits / Information on product components	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport sur les composantes des produits +1 point</li> <li>Optimisation des composantes des produits +1 point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report on product components +1 point</li> <li>Optimization of product components +1 point</li> </ul>
Information environnementale des produits / Environmental product information	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport environnementale des produits +1 point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Environmental report of products +1 point</li> </ul>

VALEURS SOLAIRES / SOLAR VALUE		
	Réflectance solaire (RS) / Solar reflectance	Indice de réflectance solaire (IRS) / Solar reflectance index
Corvara	0.30	34
Modena	0.46	53

