

JOINT-IT FINE

Sable à joint de composite naturelle / Paving jointing natural compound



Format	44 lb (20 kg)
Unités par palette / Units per bundle	50

COULEURS / COLORS	CODES
Beige / Tan	JNTFIN-BEI
Gris / Grey	JNTFIN-GRI

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Temps d'application / Application time	20 à 30 minutes	20 to 30 minutes
Température ambiante d'application / Application ambient temperature	20°C 68°F /	20°C 68°F /
Température de la surface / Surface temperature	> 2°C > 32°F (max. ≤ 25°C ≤ 77°F)	> 2°C > 32°F (max. ≤ 25°C ≤ 77°F)
À basse température / At low temperature	Durcissement lent	Slow hardening
À haute température / At high temperature	Durcissement rapide	Fast hardening
Granulométrie / Granulometry	0.2 à 0.9 mm avec des arêtes vives	0.2 to 0.9 mm with sharp edges
<i>Réouverture de la surface après 24 heures. Circulation automobile après 72 heures. Reopening of the surface after 24 hours. Car traffic after 72 hours</i>		

DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL DATA	VALEURS EN LABORATOIRE LABORATORY VALUES	VALEUR SUR SITE ON-SITE VALUE
Densité une fois durci / Density when cured	1.67kg/dm3 (95oz/po3)	1.29kg/dm3 (0.75oz/po3)
Résistance à la flexion / Bending strength	8.1N/mm2 (1.175psi)	3.0N/mm2 (435psi)
Résistance à la compression / Compressive strength	24.2N/mm2 (3.495psi)	9.5N/mm2 (1.378psi)
Module d'élasticité statique / Static modulus of elasticity	641N/mm2 (235.11psi)	610N/mm2 (183.327psi)
Taux d'infiltration / Infiltration rate	0.00491 m/s (692.7iph)	-
Durée de conservation (À une température minimum de 10°C) / Conversation duration (At a minimum temperature of 10°C)	12 mois	-