




ARCANA™

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™


	24 x 24" 606 x 606 mm	18 x 24" 453 x 606 mm
EASY CLEAN™ 		
Épaisseur / Thickness	2" (50.8 mm)	2" (50.8 mm)
Rangs par palette / Layers per bundle	-	-
Surface par palette / Area per bundle	72 pi²/ft² (6.61 m²)	54 pi²/ft² (5.02 m²)
Surface par rang / Area per layer	-	-
Poids par palette / Weight per bundle	1728 lb (784 kg)	1296 lb (588 kg)
Unités par palette / Units per bundle	18	18

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

COULEURS / COLORS	CODES	
Corvara	ARC24X2450-COR	ARC18X2450-COR
Modena	ARC24X2450-MOD	ARC18X2450-MOD
Vivanto	ARC24X2450-VIV	ARC18X2450-VIV



Corvara



Modena



Vivanto



INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)	
Corvara	34
Modena	53

Les Arcana sont emballés à la verticale. Faire preuve de précaution lors du déballage des palettes. / Arcana are palletized vertically. Be careful when opening them.



INSTALLATION : Dû à son ratio d'aspect de 12:1, Rocvale recommande de ne pas utiliser de plaque vibrante mais plutôt un maillet pour l'installation. / With his aspect ratio of 12:1, Rocvale recommends that you do not use a plate compactor to compact. Use a soft face hammer instead.

REPLISSAGE / JOINTING : Lire les recommandations de la page 151 à 153. / Read the recommendations from page 151 to 153.

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 : <ul style="list-style-type: none"> Tolérance hauteur : +/- 3 mm Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm 	Exceeds Canadian standard CSA A231.2: <ul style="list-style-type: none"> Height tolerance: +/- 3 mm Length tolerance: -1 mm to 2 mm Width tolerance: -1 mm to 2 mm
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> Résistance à la compression : plus de 50 MPa Moyenne d'absorption : 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> Compressive strength: more than 50 MPa Average absorption: 5 %
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	0 mm	0 mm
Type de chanfrein / Chamfer type	3 mm, micro chanfrein 45° 	3 mm, micro chamfer 45° 

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

INFORMATIONS LEED / LEED INFORMATION		
Approvisionnement et exploitation / Supply and operation	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement en matières premières et exploitation +1 point Pratiques d'exploitation exemplaires +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Supply of raw materials and exploitation +1 point Best operating practices +1 point
Information des composantes des produits / Information on product components	<ul style="list-style-type: none"> Rapport sur les composantes des produits +1 point Optimisation des composantes des produits +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Report on product components +1 point Optimization of product components +1 point
Information environnementale des produits / Environmental product information	<ul style="list-style-type: none"> Rapport environnementale des produits +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Environmental report of products +1 point

