

ARTLINE™

FINIS VARIÉS / VARIOUS FINISHES

ENDURACOLOR™
ENDURACOLOR™ PLUS

(Applicable au fini Umbriano/ applicable to Ultra-Umbriano finish)

COLOR FUSION™ & EASY CLEAN™
(Applicable au fini Umbriano/ applicable to Ultra-Umbriano finish)



PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE							
	4 1/2 x 6 3/4" 125 x 169 mm	4 1/2 x 11" 125 x 281 mm	4 1/2 x 13 3/8" 125 x 338 mm	4 1/2 x 17 3/4" 125 x 450 mm	7 1/2 x 8 1/8" 188 x 225 mm	7 1/2 x 13 3/8" 188 x 338 mm	7 1/2 x 17 3/4" 188 x 450 mm
Épaisseur / Thickness	2 1/4" (70 mm)						
Rangs par palette / Layers per bundle	8						
Surface par palette / Area per bundle	93.25 pi²/ft² (8.66 m²)						
Surface par rang / Area per layer	11.66 pi²/ft² (1.08 m²)						
Poids par palette / Weight per bundle	3039 lb (1378 kg)						
Unités par palette / Units per bundle	32	32	32	32	32	16	16

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

COULEURS / COLORS	CODES
Brume de Granit / Granite Mist	ARTCOM70-BDG
Opale (nuancé) / Opal Blend	ARTCOM70-OPA
Granit Fini Il Campo / Granite Blend Il Campo Finish	ARTILCCOM70-GRA
Ciel Mégantic Fini Umbriano / Midnight Sky Umbriano Finish	ARTUMBCOM70-CIM



Brume de Granit /
Granite Mist



Opale (nuancé) /
Opal Blend



Granit Fini Il Campo /
Granite Blend Il Campo Finish




Ciel Mégantic Fini Umbriano /
Midnight Sky Umbriano Finish



INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Opale (nuancé) / Opal Blend	34
-----------------------------	----

VUE DU DESSUS / TOP VIEW



REPLISSAGE / JOINTING : Lire les recommandations de la page 151 à 153. / Read the recommendations from page 151 to 153.

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 : <ul style="list-style-type: none"> Tolérance hauteur : +/- 3 mm Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm 	Exceeds Canadian standard CSA A231.2: <ul style="list-style-type: none"> Height tolerance: +/- 3 mm Length tolerance: -1 mm to 2 mm Width tolerance: -1 mm to 2 mm
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> Résistance à la compression : plus de 50 MPa Moyenne d'absorption : 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> Compressive strength: more than 50 MPa Average absorption: 5 %
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	3 mm	3 mm
Type de chanfrein / Chamfer type	3 mm, micro chanfrein 45° 	3 mm, micro chamfer 45° 

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

INFORMATIONS LEED / LEED INFORMATION		
Approvisionnement et exploitation / Supply and operation	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement en matières premières et exploitation +1 point Pratiques d'exploitation exemplaires +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Supply of raw materials and exploitation +1 point Best operating practices +1 point
Information des composantes des produits / Information on product components	<ul style="list-style-type: none"> Rapport sur les composantes des produits +1 point Optimisation des composantes des produits +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Report on product components +1 point Optimization of product components +1 point
Information environnementale des produits / Environmental product information	<ul style="list-style-type: none"> Rapport environnementale des produits +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Environmental report of products +1 point

