






# COURTSTONE®

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™

REALA™ & ULTIMA™



PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE					
					
	5 7/8 x 5 7/8" 130 x 130 mm	5 7/8 x 5 3/4" 130 x 145 mm	5 7/8 x 6 1/2" 130 x 165 mm	5 7/8 x 7 1/4" 130 x 185 mm	5 7/8 x 8 3/8" 130 x 215 mm
Épaisseur / Thickness	2 3/8" (60 mm)				
Rangs par palette / Layers per bundle	8				
Surface par palette / Area per bundle	98.30 pi²/ft² (9.13 m²)				
Surface par rang / Area per layer	12.29 pi²/ft² (1.14 m²)				
Poids par palette / Weight per bundle	2374 lb (1077 kg)				
Unités par palette / Units per bundle	64	64	64	64	128

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE  
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE


COULEURS / COLORS	CODES
Basalte / Basalt	CRTCOM60-BAS



Basalte / Basalt



VUE DU DESSUS / TOP VIEW



REPLISSAGE / JOINTING : Lire les recommandations de la page 151 à 153. / Read the recommendations from page 151 to 153.



# COURTSTONE®

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	<b>Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tolérance hauteur : +/- 3 mm</li> <li>Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm</li> <li>Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm</li> </ul>	<b>Exceeds Canadian standard CSA A231.2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Height tolerance: +/- 3 mm</li> <li>Length tolerance: -1 mm to 2 mm</li> <li>Width tolerance: -1 mm to 2 mm</li> </ul>
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance à la compression : plus de 50 MPa</li> <li>Moyenne d'absorption : 5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compressive strength: more than 50 MPa</li> <li>Average absorption: 5 %</li> </ul>
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	10-35 mm (irrégulier)	10-35 mm (irregular)
Type de chanfrein / Chamfer type	Irrégulier	Irregular

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

INFORMATIONS LEED	LEED INFORMATION
Approvisionnement et exploitation / Supply and operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supply of raw materials and exploitation +1 point</li> <li>Best operating practices +1 point</li> </ul>
Information des composantes des produits / Information on product components	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report on product components +1 point</li> <li>Optimization of product components +1 point</li> </ul>
Information environnementale des produits / Environmental product information	<ul style="list-style-type: none"> <li>Environmental report of products +1 point</li> </ul>

